




## HOUTOLIE



Číslo: 006  
Datum: 14-01-2014  
Verze: 2

- Popis výrobku** : Olej na dřevo, barevný
- Charakteristika** : Olejová lazura na bázi přírodního lněného oleje se velmi snadno nanáší, dobře penetruje do dřeva, reguluje jeho vlhkost, dokonale chrání dřevo. Dodává dřevu hladký, hedvábný vzhled a na dotyk velmi příjemný povrch. Barevné verze i bezbarvé provedení s UV filtrem chrání dřevo před působením slunce, vzdušné vlhkosti, srážkami, popraskáním apod. Bezbarvé provedení je určeno především pro použití v interiéru. Díky obsahu lněného oleje dokonale zvýrazňuje přírodní strukturu dřeva. Ideální pro ošetřování obkladových palubek, zahradní galanterie (ploty, pergoly, altány, okenice, můstky atp.), zahradního nábytku nebo dřevěných fasádových prvků. Lze ji použít také na chemicky ošetřené dřevo.

### Technické údaje

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Složení               | : přírodní lněný olej 30 %,<br>modifikovaná alkydová pryskyřice   |
| Hustota při 20 °C     | : cca 0,84 kg/l   |
| Doba schnutí          | : 24 hodin  |
| 2. vrstvu lze nanášet | : po 4 - 6 hodinách   |
| Lesk                  | : matný   |
| Obsah pevných částic  | : 45 % obj.   |
| Vydatnost nanášení    | : 10 – 15 m <sup>2</sup> /l značně závisí na druhu a zpracování dřeva, způsobu aplikace                               |
| Nanášení              | <ul style="list-style-type: none"><li>• lazurovacím štětcem</li><li>• jemným hadříkem</li><li>• ponožováním</li></ul> |
| Balení                | : 5 l; 20 l (na objednání)  |
| Aplikační podmínky    | : nenanášet při teplotě pod +5 °C a vlhkosti vzduchu nad 85 %   |
| Čištění               | : lakový benzín   |
| Ředidlo               | : nedoporučuje se dále ředit  |
| Skladovatelnost       | : dle data uvedeného na obalu   |

### Podklad

Povrch musí být čistý, zbavený mastnoty, pryskyřice, lišejníku a musí být suchý.

### Pracovní postup

Před použitím výrobek důkladně rozmíchejte a na zkušební ploše zkontrolujte barevný odstín. U dřevin s vysokým obsahem ve vodě rozpustných látek (dub, modřín, některé exotické dřeviny) může docházet k jejich vymývání a zabarvení okolí. Zašedlé dřevo se doporučuje očistit přípravkem Buldok Čistič dřeva, který čistí do hloubky, odstraňuje mech a jiné nečistoty. Nanáší se lazurovacím štětcem nebo hadříkem v jedné

Výrobce

**P.K. KOOPMANS  
LAKFABRIEKEN B.V.**  
Postbus 4 9172 ZS Ferwert  
(FRL.)  
tel.: +(31) 0518-411292  
www.koopmans.nl

### Pracovní postup

nebo ve dvou vrstvách. Druhý nátěr se provádí po 4 – 6 hodinách. Konzistence výrobku je vhodná pro nanášení ponožováním. **Je bezpodmínečně nutné odstranit přebytek Houtolie po 20 minutách od aplikace.** Renovační nátěry se provádí podle potřeby, nejlépe na jaře, vždy po očištění přípravkem Buldok Čistič dřeva, a to v jedné vrstvě. U namáhaných terasových podlah se doporučují renovační nátěry 2 x ročně (jaro, podzim). Povrchy ošetřené Houtolie lze snadno omýt vodou event. s přídavkem saponátu, nekartáčovat.

### Barevné odstíny

bezbarvý, teak, bankirai, 101 borovice limba, 102 borovice středomořská, 103 cedr asijský, 104 dub královský, 105 hruška africká, 106 ořech brazilský, 107 zlatý kaštan, 108 palisandr argentinský, 109 manukový med, 110 mahagon khaya, 111 teak přírodní

### Bezpečnostní pokyny

Informace týkající se bezpečnostních pokynů, ekologie a zneškodňování zbytků a obalů obsahuje bezpečnostní list. Textilie a papír znečištěné výrobkem, s ohledem na možnost vznícení, uchovávejte výhradně v k tomu určených, dobře uzavřených nádobách, buď zalitých vodou, nebo nechejte na vzduchu dobře vyschnout.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších poznatků a zkušeností, především údajů poskytnutých výrobcem v poslední platné verzi P. K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN, Holandsko, který si ponechává právo na provádění změn bez povinnosti informovat konečné zákazníky. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na výtýpovaném podkladu vyzkoušet. Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze při doložení na zkušebním nátěru. Reklamace barevných závad po zpracování nemůžeme uznat. V případě vaší nejistoty před použitím kontaktujte naše technické oddělení.

Dodavatel

**METRUM s.r.o.**  
gen. Štefánika 1638  
750 02 Přerov  
tel.: 581 728 228  
www.metrum.cz

